Spa Ogar

NÁVOD K ÚDRŽBĚ SUDOVÉ SAUNY

Praktické pokyny pro správnou péči, dlouhou životnost a bezpečné používání

Sudová sauna je vyrobena z přírodního dřeva. Dřevo reaguje na teplotu a vlhkost, a proto během roku přirozeně sesychá a bobtná. Drobné rozměrové změny, barevné odlišnosti, povrchové praskliny nebo dočasné malé mezery mezi díly mohou být běžným projevem masivního dřeva.

KDY	CO UDĚLAT	NA CO SI DÁT POZOR
Po každém saunování	Vyvětrat saunu, odstranit přebytečnou vodu a mokré textilie. Nechat vyschnout lavice, podlahu a vnitřní prostor.	Nenechávat saunu dlouhodobě uzavřenou a vlhkou.
Po 2-4 týdnech	Zkontrolovat napnutí stahovacích pásů, mezery mezi palubkami, dveře, střechu a stabilitu sauny.	Pásy dotahovat pouze mírně. Dřevo musí mít možnost pracovat.
Jaro a podzim	Zkontrolovat pásy, plášť, dveře, okna, střechu, větrání, podklad a odvod vody.	Po suchém období mohou být pásy volnější; ve vlhku dřevo opět zvětšuje objem.
1x ročně	Provést důkladnou kontrolu dřevěných částí, lavic, podlahy, střechy a ochranných prvků. U kamen zkontrolovat systém dle návodu výrobce.	U kamen na dřevo kontrolovat také kouřovod a komín.

Stahovací pásy

Stahovací pás má přiléhat ke konstrukci, ale nesmí být nadměrně utažený. Při suchém počasí může dřevo seschnout a pás se může uvolnit. Pokud je viditelně volný, lze jej opatrně dotáhnout. Po úpravě vždy zkontrolujte správnou funkci dveří.

Mezery a praskliny

Drobné mezery mezi palubkami se mohou objevit zejména za dlouhého sucha a po zvýšení vlhkosti se mohou zmenšit. Nevyplňujte je bez konzultace pevným tmelem nebo silikonem. Menší povrchové či podélné praskliny mohou být přirozeným projevem dřeva. Pokud prasklina ovlivňuje pevnost nebo bezpečnost, kontaktujte dodavatele.

Déšť, vlhkost a podklad

Při silném dešti může u dřevěné sudové konstrukce dojít k drobnému proniknutí vlhkosti ve spojích. Sauna musí mít možnost následně vyschnout. Musí stát na pevném, rovném a dobře odvodněném podkladu. Dřevěné části nesmí dlouhodobě stát ve vodě nebo být v trvalém kontaktu s mokrou zeminou.

Přirozené šednutí

Neošetřené dřevo vystavené UV záření a povětrnosti postupně mění barvu a může získat šedou až stříbrošedou patinu. Pokud chcete zachovat původní odstín, používejte pouze vhodný přípravek určený pro konkrétní druh dřeva a venkovní použití.

Kdy kontaktovat dodavatele

Kontaktujte nás při výrazných nebo trvalých mezerách, silném zatékání, výrazné deformaci dřeva, uvolnění nosné části, prasklině ovlivňující pevnost nebo bezpečnost, případně pokud dveře či jiný prvek přestanou správně fungovat. Před větší opravou nebo úpravou problém nejprve vyfotografujte.

DŮLEŽITÉ: Dřevo je přírodní materiál. Rozdíly v kresbě a odstínu, suky, přirozené sesychání a bobtnání, drobné povrchové praskliny, šednutí a malé rozměrové změny mohou být běžnými vlastnostmi dřeva a samy o sobě nemusí znamenat vadu výrobku.